

SYMA 085

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La imprimación SYMA 085 es un producto de secado al aire que contiene isocianatos

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido negro de fácil aplicación
- Mejora tanto la calidad como la velocidad de adhesión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Negro
Densidad	0.95 ± 0.05
Viscosidad (DIN cup Ø4 mm, 100 ml) a 20 °C	11 a 14 s
Tiempo de secado	10 ~ 15 min
Temperatura de aplicación	+5 °C y +35 °C.

APLICACIONES:

- La imprimación SYMA 085 puede ser utilizada sobre diferentes sustratos tales como: hormigón, aluminio, madera, vidrio, plásticos, para mejorar la adhesión de adhesivos y selladores de PU y MS.
- La imprimación SYMA 085 puede usarse como barrera entre el sellante y la pintura para evitar la migración de plastificantes.
- Se utiliza como imprimación para las masillas de poliuretano y los polímeros híbridos de SYMA.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies sobre las que se va a aplicar la imprimación deben estar completamente limpias, secas y libres de cualquier contaminante que pueda afectar al rendimiento del pegado.

Si se necesita limpiar los sustratos se puede utilizar el limpiador de perfiles SYMA o el limpiador SYMA 080.

Si es necesario, lije las superficies metálicas previamente. Después debe de limpiarse. El hormigón se recomienda limpiarlo con un cepillo metálico.

Antes de la aplicación, se debe trasvasar a un recipiente una cantidad suficiente de imprimación. Nunca use directamente la imprimación desde su envase original. No trasvase más imprimación de la que pueda utilizar en una hora. Nunca vuelva a echar la imprimación que no haya utilizado en su recipiente original.

La imprimación SYMA 085 se aplica con una brocha, para formar una película fina y continua sobre la superficie del sustrato. Después de la imprimación, las brochas y los recipientes utilizados deben limpiarse con el disolvente adecuado.

Aplicación del sellante:

- Tiempo mínimo de aplicación del sellante a 25 °C :15 min
- Tiempo máximo de aplicación del sellante a 25 °C :60 min

CONSERVACIÓN:

12 meses en el envase original y si se conserva en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN

Cuando utilice la imprimación SYMA se ha de tener en cuenta que es muy inflamable. Antes de la utilización del producto consulte la ficha de datos de seguridad.

AVISO IMPORTANTE:

Las recomendaciones y los datos publicados en este folleto se basan en cuidadosos ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia. Por las múltiples variaciones de los materiales y las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones previstas y cumpliendo nuestras instrucciones generales. Así se evitan equivocaciones y perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a esta empresa.

